SYNTHALAN LS 60/037 T

Charakteristik: Elastisches, thermoplastisches Acrylharz

Lieferform: 50%ig in Testbenzin K 30

Anwendung: Entwickelt für Bautenschutzanstriche (Hydrophobierung)

Kenndaten:

Viskosität (Lieferform) (Hausmethode AV-F-V005)	5.500-8.000
Farbzahl (Gardner) (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F007)	< 2
Nichtflüchtiger Anteil (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003)	50 +/- 1%
Flammpunkt in °C (Lieferform) (Hausmethode AV_F-F006)	43
Dichte in g/ml bei 20°C (Lieferform) (Hausmethode AV-F-D001)	0,900

Alter Postweg 35
D-21614 Buxtehude
www.synthopol.com

Tel.: +49 (0) 41 61 / 70 71-0
Fax: +49 (0) 41 61 / 80 130
info@synthopol.com

SYNTHOPOL CHEMIE Dr. rer. pol Koch GmbH & Co. KG
Registergericht Tostedt HRA 120303
Persönlich haftende Gesellschafterin
Synthopol Chemie Dr. Koch Verwaltungs GmbH
Registergericht Tostedt HRB 120571

Geschäftsführung:
Dr. Henning Ziemer
(Sprecher der Geschäftsführung)
Hubert Starzonek
Dr. Günter Koch

Alle Angaben dienen der Unterrichtung und Beratung und entsprechen unserem besten Wissen. Irgendwelche Ansprüche – auch in patentrechtlicher Hinsicht – können hieraus nicht abgeleitet werden.