

SYNTHALAT A-TS 3737

Charakteristik:	Polyisocyanatvernetzendes „high-solid“ Acrylatharz	
Lieferform:	70%ig in Butylacetat	
Anwendung:	In Verbindung mit (cyclo-) aliphatischen Polyisocyanaten luft- und ofentrocknende Zweikomponenten Lacke mit hoher Abriebfestigkeit, Chemikalien- und Wetterbeständigkeit für allgemeine Industrielackierung mit schneller Trocknung, guter Haftung und Zähelastizität. VOC bei Decklacken von 450 g/l bei ca. 21 sek erreichbar.	
Kenndaten:	<u>Hydroxylzahl</u> (Hausmethode AV-F-H003)	90 - 110
	<u>Hydroxylgehalt</u> bezogen auf nFA	ca. 3 %
	<u>Viskosität in mPas/23 °C</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-V005)	1000 – 2000
	<u>Farbzahl (Hazen)</u> (Hausmethode AV-F-F008)	< 80
	<u>Nichtflüchtiger Anteil</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003)	70 +/- 1%
	<u>Flammpunkt</u> (Hausmethode AV-F-F-006)	24 - 30
	<u>Dichte</u> (Lieferform) Hausmethode (AV-F-D-001)	1,02 – 1,06