SYNTHOPOL
THE RESIN COMPANY

SYNTHALAT F 330

Charakteristik:

Kurzöliges lufttrocknendes Alkydharz

Zusammensetzung:

Trockende Fettsäuren
Ölgehalt: ca. 34 %
PSA-Gehalt: ca. 36 %

Lieferform:

60 %ig in Xylol

Anwendung:

Für lufttrocknende Universal-Grundierungen, die ohne Hochziehen mit Einbrenn-, Nitro-, PVC, Chlorkautschuk- und 2K-Acryllacken überlackiert werden können. Gute Haftung auf Stahl und Holz und nach 7 Tagen-Durchtrocknung auch auf Aluminium und Zink (für innen); hierbei empfehlen wir nur rotbraune Grundierungen mit Eisenoxidrot.

Kenndaten:

Viskosität (Auslaufzeit) (auf 50 % mit Xylol verdünnt) (Hausmethode AV-F-V003)	145-170
Farbzahl (Jod) (auf 50 % mit Xylol verdünnt) (Hausmethode AV-F-F007)	< 20
Säurezahl (Lieferform) (Hausmethode AV-F-S001)	< 20
Nichtflüchtiger Anteil (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003)	60 +/- 1%
Flammpunkt in ℃ (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F007)	26
Dichte in g/ml (Lieferform) (Hausmethode AV-F-D001)	1,003

Löslichkeit:

Benzin 100/140	o	Ethylglykol	+
Testbenzin	x	Butylglykol	+
Terpentinöl	+	Methylglykolacetat	+
Toluol	+	Ethylglykolacetat	+
Xylol	+	Ethanol	x
Solventnaphta	+	Butanol	x
Trichlorethylen	+	Diacetonalkohol	x
Ethylacetat	+		
Butylacetat	+		
Methylethylketon	+		
Methylisobutylketon	+		

+ = verdünnbar / verträglich
x = weitgehend verdünnbar / verträglich
o = begrenzt verdünnbar / verträglich
- = sehr begrenzt oder nicht verdünnbar / verträglich

Alter Postweg 35
D-21614 Buxtehude
www.synthopol.com

Tel.: +49 (0) 41 61 / 70 71-0
Fax: +49 (0) 41 61 / 80 130
info@synthopol.com

Persönlich haftende Gesellschafterin
Synthopol Chemie Dr. Koch Verwaltungs GmbH
Registergericht Buxtehude B 2576

Geschäftsführer
Dr. Henning Ziemer

Alle Angaben dienen der Unterrichtung und Beratung und entsprechen unserem besten Wissen. Irgendwelche Ansprüche – auch in patentrechtlicher Hinsicht – können hieraus nicht abgeleitet werden.