

SYNTHALAT A 078 HV

Charakteristik:	Polyisocyanatvernetzendes Acrylatharz	
Lieferform:	65%ig in Shellsol A	
Anwendung:	In Verbindung mit aliphatischen Polyisocyanaten luft- und ofentrocknende Zweikomponentenlacke für Industrielackierungen mit guten mechanischen Eigenschaften, sowie Chemikalien- und Wetterbeständigkeit.	
Kenndaten:	<u>Hydroxylzahl</u> (Hausmethode AV-F-H003)	80-95
	<u>Hydroxylgehalt</u> (bezogen auf nfA)	ca. 2,6%
	<u>Viskosität in mPas</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-V005)	10.000-15.000
	<u>Farbzahl (Gardner)</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F007)	< 2
	<u>Nichtflüchtiger Anteil</u> Lieferform (Hausmethode AV-F-F003)	60 +/- 1%
	<u>Flammpunkt in °C</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F006)	ca. 40
	<u>Dichte in g/ml</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-D001)	1,00