SYNTHALAT ZM1133

(vorläufige Kennzahlen)

Charakteristik: Mittelöliges trocknendes Alkydharz

Zusammensetzung:
Ölart Trocknende Fettsäuren
Ölgehalt: ca. 57 %
PSA_Gehalt Ca. 26 %

Lieferform: 65 %ig in Shellsol D40

Anwendung: Hochwertige Malerlacke.

Kenndaten:

Viskosität in mPas/23℃ (Lieferform) (Hausmethode AV-F-V005)	4.000 - 6.000
Säurezahl (bezogen auf nfA) (Hausmethode AV-F-S001)	< 15
Farbzahl (Jod) (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F007)	< 10
Nichtflüchtiger Anteil (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003)	65 +/- 1%
Flammpunkt in ℃ (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F006)	ca. 40
Dichte in g/ml (Lieferform) (Hausmethode AV-F-D001)	ca. 0,97

Alter Postweg 35
D-21614 Buxtehude
www.synthopol.com

Tel.: +49 (0) 41 61 / 70 71-0
Fax: +49 (0) 41 61 / 80 130
info@synthopol.com

Persönlich haftende Gesellschafterin
Synthopol Chemie Dr. Koch Verwaltungs GmbH
Registergericht Buxtehude B 2576

Geschäftsführer
Dr. Henning Ziemer

Alle Angaben dienen der Unterrichtung und Beratung und entsprechen unserem besten Wissen. Irgendwelche Ansprüche – auch in patentrechtlicher Hinsicht – können hieraus nicht abgeleitet werden.