



## SYNTHALAT A - TS 3277

<b>Charakteristik:</b>	Polyisocyanatvernetzendes Acrylatharz	
<b>Lieferform:</b>	60%ig in SSA	
<b>Anwendung:</b>	Ähnlich SYNTHALAT A 077, verbesserte Wetterbeständigkeit	
<b>Kenndaten:</b>	<u>Hydroxylzahl</u> (Hausmethode AV-F-H003)	80-100
	<u>Hydroxylgehalt</u> (bezogen auf nfA)	ca. 2,6 %
	<u>Viskosität in mPas</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-V005)	7.000-10.000
	<u>Nichtflüchtiger Anteil</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003)	60 +/- 1%