

L I O C R Y L A M 9 0 7

Charakteristik: wässrige selbstvernetzende Reinacrylat-Dispersion, feindispers, lösemittel - und weichmacherfrei

Lieferform: 42,5 %ig in Wasser

Kenndaten:	<u>Nichtflüchtiger Anteil</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003) <u>Viskosität in mPas</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-V005) <u>pH-Wert</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-P001) <u>Minimale Filmbildungstemperatur in °C</u> <u>Dichte in g/cm³</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-D001) <u>Emulgatorsystem</u>	42,5 +/-1 % < 300 6,5-8,0 < 5 ca. 1,05 anionisch
-------------------	---	--

Eigenschaften und Anwendungen:

Reinacrylatdispersion zur Verwendung in lösemittelfreien Innen- und Außenbeschichtungen. Gute Blockfestigkeit, guter Verlauf und hoher Glanz, sowie gute Vergilbungsfestigkeit zeichnen das Produkt aus. Filme der Dispersion sind klar, zähelastisch, lichtbeständig und zeigen gute Wasser-, Ethanol- und Alkali-Beständigkeit.

Die Dispersion ist lagerkonserviert. Sie ist weichmacher- und lösemittelfrei und enthält kein freies Formaldehyd oder Formaldehyd abspaltende Produkte. Es sind keine Alkylphenoethoxylate (APEO) enthalten.

Lagerung: Die Dispersion soll in fest verschlossenen, korrosionsfesten Gebinden frostfrei und nicht unter direkter Sonneneinstrahlung bei +5 bis +25°C gelagert werden.