LIOCRYL AM 982

Charakteristik:

wässrige Reinacrylat-Dispersion.

Lieferform:

50%ig in Wasser

Kenndaten:

Nichtflüchtiger Anteil (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003)	50 +/- 1%
Viskosität in mPas (Lieferform) (Hausmethode AV-F-V005)	20-500
pH-Wert (Lieferform) (Hausmethode AV-F-P001)	7,0-8,0
Mindestfilmbildungstemperatur in °C	> 80
Dichte in g/cm³ (Lieferform) (Hausmethode AV-F-D001)	ca. 1,07

Eigenschaften und Anwendungen:

Die Dispersion eignet sich sehr gut für Kunststoffbeschichtungen z. B. Phonolacke. Sehr gute Chemikalienfestigkeit.

Die Dispersion ist lagerkonserviert. Sie ist weichmacherfrei und enthält kein freies Formaldehyd oder Formaldehyd abspaltende Produkte.

Lagerung:

Die Dispersion soll in fest verschlossenen, korrosionsfesten Gebinden frostfrei und nicht unter direkter Sonneneinstrahlung bei +5 bis +25°C gelage rt werden.

Alter Postweg 35
D-21614 Buxtehude
www.synthopol.com

Tel.: +49 (0) 41 61 / 70 71-0
Fax: +49 (0) 41 61 / 80 130
info@synthopol.com

Persönlich haftende Gesellschafterin
Synthopol Chemie Dr. Koch Verwaltungs GmbH
Registergericht Buxtehude B 2576

Geschäftsführer
Dr. Henning Ziemer

Alle Angaben dienen der Unterrichtung und Beratung und entsprechen unserem besten Wissen. Irgendwelche Ansprüche – auch in patentrechtlicher Hinsicht – können hieraus nicht abgeleitet werden.