

LIOCRYL AM 903

(ehemals DRR 2124)

Charakteristik: wässrige, modifizierte Reinacrylat-Dispersion

Lieferform: 45%ig in Wasser

Kenndaten:	<u>Nichtflüchtiger Anteil</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003)	45,0 +/-1 %
	<u>Viskosität in mPas</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-V005)	20 – 500
	<u>pH-Wert</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-P001)	7,0 – 8,5
	<u>Minimale Filmbildungstemperatur in °C</u>	< 5
	<u>Dichte in g/cm³</u> (Hausmethode AV-F-D001)	ca. 1,03
	<u>Organische Lösungsmittel</u> (Dipropylenglykol dimethylether)	1,4%

Eigenschaften und Anwendungen:

Liocryl AM 903 eignet sich besonders zur Formulierung von Klarlacken, Lasuren und pigmentierten Lacken im Innen- und Außenbereich. Sie ist in jedem Verhältnis mischbar mit geeigneten Polyurethandispersionen.

Die Dispersion ist lagerkonserviert. Sie ist weichmacherfrei und enthält kein freies Formaldehyd oder Formaldehyd abspaltende Produkte. Es sind keine Alkylphenolethoxylate (APEO) enthalten.

Lagerung:

Die Dispersion soll in fest verschlossenen, korrosionsfesten Gebinden frostfrei und nicht unter direkter Sonneneinstrahlung bei +5 bis +25°C gelagert werden.