SYNTHOESTER TS 1713

Charakteristik: high solid Polyesterharz

Lieferform: 80% in Butylacetat

Anwendung: Ähnlich SE 186 HS mit geringerem VOC und höherer Hydroxylzahl.

Kenndaten:

Hydroxylzahl (Lieferform) (Hausmethode AV-F-H003)	225-265
Hydroxylgehalt (bezogen auf nfA)	7,4%
Viskosität in mPas (auf 70% mit Buac verdünnt) (Hausmethode AV-F-V005)	500-1.000
Farbzahl (Gardner) (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F007)	< 2
Nichtflüchtiger Anteil (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003))	79 +/- 1%
Säurezahl (bezogen auf nfA) (Hausmethode)	14-20

Alter Postweg 35
D-21614 Buxtehude
www.synthopol.com

Tel.: +49 (0) 41 61 / 70 71-0
Fax: +49 (0) 41 61 / 80 130
info@synthopol.com

Persönlich haftende Gesellschafterin
Synthopol Chemie Dr. Koch Verwaltungs GmbH
Registergericht Buxtehude B 2576

Geschäftsführer
Dr. Henning Ziemer

Alle Angaben dienen der Unterrichtung und Beratung und entsprechen unserem besten Wissen. Irgendwelche Ansprüche – auch in patentrechtlicher Hinsicht – können hieraus nicht abgeleitet werden.