

SYNTHOESTER CC 55

(vorläufiges technisches Merkblatt)

Charakteristik: Ölfreier gesättigter Polyester nach Neutralisation wasserverdünnbar.

Lieferform: 70%ig in Butylglykol

Kenndaten:	<u>Viskosität in mPas/23°C</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-V006)	20.000 – 30.000
	<u>Farbzahl (Iod)</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F007)	< 10
	<u>Nichtflüchtiger Anteil</u> (1g/2 ml Toluol/125°C/60 min.) (Hausmethode AV-F- F003)	70 +/- 1%
	<u>Dichte in g/ml</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-D001)	ca. 1,15
	<u>Säurezahl</u> (bezogen auf nfA) (Hausmethode AV-F-S001)	40 - 50
	<u>Flammpunkt in °C</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F006)	ca. 65