SYNTHALAT WA–TH 2202

Charakteristik:

Wasserverdünnbares, hydroxylgruppenhaltiges Acrylatharz

Lieferform:

45%ig in Wasser / Dimethylethanolamin

Anwendung:

In Kombination mit entsprechenden Vernetzern, wie (cyclo-) aliphatische Polyisocyanate oder Melaminharze luft- und ofentrocknende Decklacke für metallische Untergründe, Holz und Kunststoffe mit sehr hoher Härte, hohem Glanz, gutem Haftungsvermögen, hohen mechanischen Werten, Wasser- und Wetterbeständigkeit. Entwickelt für extrem hohe Chemikalienbeständigkeiten bei hoher Zähelastizität.

Kenndaten:

Hydroxylzahl (Hausmethode AV-F-H003)	185-215
Hydroxylgehalt (bezogen auf nfA)	5,6 – 6,5%
Viskosität in mPas (Lieferform) (Hausmethode AV-F-V005)	2000 - 6000
Nichtflüchtiger Anteil (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003)	45 +/- 2%
Flammpunkt in °C (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F006)	> 100
Farbzahl (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F007)	nicht messbar
Dichte in g/ml (Lieferform) (Hausmethode AV-F-D001)	1,01 - 1,03
pH-Wert (12%ig in Wasser) (Hausmethode AV-F-P001)	7,0 – 9,0
Visuelle Beurteilung	opaleszent

Alter Postweg 35
D-21614 Buxtehude
www.synthopol.com

Tel.: +49 (0) 41 61 / 70 71-0
Fax: +49 (0) 41 61 / 80 130
info@synthopol.com

SYNTHOPOL CHEMIE Dr. rer. pol. Koch GmbH & Co. KG
Registergericht Tostedt HRA 120303
Persönlich haftende Gesellschafterin
Synthopol Chemie Dr. Koch Verwaltungs GmbH
Registergericht Tostedt HRB 120571

Geschäftsführung:
Dr. Henning Ziemer
(Sprecher der Geschäftsführung)
Hubert Starzonek
Dr. Günter Koch