S Y N T H O L U X B W 1 9 6 4

(vorläufiges technisches Merkblatt)

Charakteristik:

wässrige, physikalisch trocknende und UV-härtbare, aliphatische Polyurethan-Dispersion mit erhöhter Funktionalität (hohe Reaktivität) und hohem Doppelbindungsäquivalent (hoher Vernetzungsgrad)

Anwendung:

Zur Beschichtung von Weich-PVC mit guter Haftung, Elastizität und sehr guter Chemikalienbeständigkeit. Auch auf Holz geeignet.

Kenndaten:

Viskosität DIN 53019, 23 °C	**20 - 300 mPas**
Nichtflüchtiger Anteil DIN 53216	**40 + /- 1 %**
pH-Wert DIN 53785, 20 % in Wasser	**7 – 9,0**
Flammpunkt DIN 53213,°C	**> 100**
Dichte DIN 53217, 20 °C, g/ml	**1,03**
Lagerstabilität, 40 °C	**> 30 d**
Dispersionstyp	**anionisch**

Alter Postweg 35
D-21614 Buxtehude
www.synthopol.com

Tel.: +49 (0) 41 61 / 70 71-0
Fax: +49 (0) 41 61 / 80 130
info@synthopol.com

SYNTHOPOL CHEMIE Dr. rer. pol Koch GmbH & Co. KG
Registergericht Tostedt HRA 120303
Persönlich haftende Gesellschafterin
Synthopol Chemie Dr. Koch Verwaltungs GmbH
Registergericht Tostedt HRB 120571

Geschäftsführung:
Dr. Henning Ziemer
(Sprecher der Geschäftsführung)
Hubert Starzonek
Dr. Günter Koch

Alle Angaben dienen der Unterrichtung und Beratung und entsprechen unserem besten Wissen. Irgendwelche Ansprüche – auch in patentrechtlicher Hinsicht – können hieraus nicht abgeleitet werden.