Syntholux BW 2132

(vorläufiges Datenblatt)

Charakteristik :

Strahlenhärtende, zinnfreie UV-Dispersion mit guter Mattierbarkeit und sehr guter Chemikalienbeständigkeit.

Applikation:

Zur Beschichtung von Holz mit guter Anfeuerung, guter Mattierbarkeit und Reemulgierbarkeit. Die gehärteten Filme sind chemikalienbeständig und weisen eine gute Haftung und Elastizität auf. Auch auf Kunststoff geeignet.

Kenndaten:

Viskosität AV-F-V005, 23 ℃	**10 - 100 mPas**
Festkörper AV-F-F003	**37 - 38 %**
pH-Wert AV-F-P001	**7 - 9**
Flammpunkt AV-F-F006	**> 100 ℃**
Dichte AV-F-D001, 20 ℃	**1, 05 g/cm³**
Lagerstabilität bei 40 ℃	**> 30 d**
Dispersionstyp	**anionisch**

Stand: 11/13

Alter Postweg 35
D-21614 Buxtehude
www.synthopol.com

Tel.: +49 (0) 41 61 / 70 71-0
Fax: +49 (0) 41 61 / 80 130
info@synthopol.com

Persönlich haftende Gesellschafterin
Synthopol Chemie Dr. Koch Verwaltungs GmbH
Registergericht Buxtehude B 2576

Geschäftsführer
Dr. Henning Ziemer

Alle Angaben dienen der Unterrichtung und Beratung und entsprechen unserem besten Wissen. Irgendwelche Ansprüche – auch in patentrechtlicher Hinsicht – können hieraus nicht abgeleitet werden.