

Syntholux BW 2223

(vorläufiges Technisches Datenblatt)

Charakteristik : Strahlenhärtbare, zinnfreie UV-Dispersion mit guter Mattierbarkeit und exzellenter Chemikalienbeständigkeit

Anwendung: Für UV-härtbare, wässrige Holzlacke mit sehr guter Mattierbarkeit.
Für Klar- und pigmentierte Lacke.

Daten:

<u>Viskosität</u> AV-F-V005, 23 °C	10 - 100 mPas
<u>Nichtflüchtiger Anteil</u> AV-F-F003	40 +/- 1 %
<u>pH-Wert</u> AV-F-P001, 20 °C	7 - 9
<u>Flammpunkt</u> AV-F-F006	> 100 °C
<u>Dichte</u> AV-F-D001, 20 °C	1,03 g/cm³
<u>Lagerstabilität bei 40 °C</u>	> 30 d
<u>Dispersionstyp</u>	anionisch