

Syntholux 227 UA / 70 % HPMA

(vorläufiges Merkblatt)

Charakteristik: UV-härtbares difunktionelles, aliphatisches Urethanacrylat

Lieferform: 70 % in Hydroxypropylmethacrylat

Anwendung: Für UV-härtbare Filme mit sehr guter Elastizität und guter Beständigkeit

Kenndaten:

Viskosität **9000 - 17000 mPas**
AV-F-V005, 23 °C Lffm.

Säurezahl **< 1 mg KOH/g**
AV-F-S001

Farbzahl **< 1 G**
AV-F-F007

Flammpunkt **> 100 °C**
AV-F-F006

Dichte **1,08 g/cm³**
AV-F-D001, 20 °C