

LIOCRYL XAM 4107

(vorläufiges technisches Merkblatt)

Charakteristik:

wässrige, modifizierte Reinacrylat-Dispersion

Lieferform:

45 %ig in Wasser

Kenndaten:

<u>Nichtflüchtiger Anteil</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003)	45,0 +/-1 %
<u>Viskosität in mPas</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-V005)	< 500
<u>pH-Wert</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-P001)	7,0 - 9,0
<u>Minimale Filmbildungstemperatur in °C</u>	ca. 8
<u>Dichte in g/cm³</u> (Hausmethode AV-F-D001)	ca. 1,03
<u>Organische Lösungsmittel</u> (Dipropylenglykol dimethylether)	ca. 1 %

Eigenschaften und Anwendungen:

Liocryl XAM 4107 eignet sich besonders zur Formulierung von Klarlacken, Lasuren und pigmentierten Lacken im Innen- und Außenbereich.

Die Dispersion ist lagerkonserviert. Sie ist weichmacherfrei und enthält kein freies Formaldehyd oder Formaldehyd abspaltende Produkte. Es sind keine Alkylphenolethoxylate (APEO) enthalten.

Lagerung:

Die Dispersion soll in fest verschlossenen, korrosionsfesten Gebinden frostfrei und nicht unter direkter Sonneneinstrahlung bei +5 bis +25°C gelagert werden.