

LIOCRYL XAS 4940

(vorläufiges technisches Merkblatt)

Charakteristik: wässrige, selbstvernetzende Styrol-Acrylatdispersion, lösemittel- und weichmacherfrei

Lieferform: 35 %ig in Wasser

Kenndaten:

<u>Nichtflüchtiger Anteil</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003)	35,0 +/-1 %
<u>Viskosität in mPas</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-V005)	20-500
<u>pH-Wert</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-P001)	7,0 - 9,0
<u>Minimale Filmbildungstemperatur in °C</u>	ca. 48
<u>Dichte in g/cm³</u> (Hausmethode AV-F-D001)	ca. 1,03

**Eigenschaften und
Anwendungen:**

Liocryl XAS 4940 ist geeignet für industriell zu verarbeitende Holzlacke mit schneller Trocknung und rascher Stapelbarkeit. Lack auf Basis Liocryl XAS 4940 weisen eine gute Anfeuerung und eine hohe Blockfestigkeit auf.

Die Dispersion ist lagerkonserviert. Sie ist weichmacher- und lösemittelfrei und enthält kein freies Formaldehyd oder Formaldehyd abspaltende Produkte. Es sind keine Alkylphenoethoxylate (APEO) enthalten.

Lagerung:

Die Dispersion soll in fest verschlossenen, korrosionsfesten Gebinden frostfrei und nicht unter direkter Sonneneinstrahlung bei +5 bis +25°C gelagert werden.