LIOCRYL XAM 7452

(vorläufiges technisches Merkblatt)

Charakteristik:

wäßrige selbstvernetzende Reinacrylat-Dispersion

Lieferform:

42 %ig in Wasser

Kenndaten:

Nichtflüchtiger Anteil (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003)	42,0 +/-1 %
Viskosität in mPas (Lieferform) (Hausmethode AV-F-V005)	20 - 500
pH-Wert (Lieferform) (Hausmethode AV-F-P001)	7,0 – 8,5
Minimale Filmbildungstemperatur in °C	ca. 56
Dichte in g/cm³ (Hausmethode AV-F-D001)	ca. 1,03

Eigenschaften und Anwendungen:

Liocryl XAM 7452 ist eine sellbstvernetzende Reinacrylat-Dispersion mit hohem Selbstvernetzungsgrad. Die Dispersion eignet sich zur Herstellung von Holzlacken, besonders auch in Kombination mit geeigneten Liopur-Polyurethandispersionen.

Liocryl XAM 7452 wird teilweise aus biobasierten Rohstoffen hergestellt. Der Anteil nachwachsender Rohstoffe am festen Polymer beträgt ca. 36%.

Liocryl XAM 7452 ist lösungsmittel- und weichmacherfrei. Die Dispersion ist lagerkonserviert. Sie enthält kein freies Formaldehyd oder Formaldehyd abspaltende Produkte. Es sind keine Alkylphenolethoxylate (APEO) enthalten.

Lagerung:

Die Dispersion soll in fest verschlossenen, korrosionsfesten Gebinden frostfrei und nicht unter direkter Sonneneinstrahlung bei +5 bis +25°C gelagert werden.

Alter Postweg 35
D-21614 Buxtehude
www.synthopol.com

Tel.: +49 (0) 41 61 / 70 71-0
Fax: +49 (0) 41 61 / 80 130
info@synthopol.com

SYNTHOPOL CHEMIE Dr. rer. pol Koch GmbH & Co. KG
Registergericht Tostedt HRA 120303
Persönlich haftende Gesellschafterin
Synthopol Chemie Dr. Koch Verwaltungs GmbH
Registergericht Tostedt HRB 120571

Geschäftsführung:
Dr. Henning Ziemer
(Sprecher der Geschäftsführung)
Hubert Starzonek
Dr. Günter Koch

Alle Angaben dienen der Unterrichtung und Beratung und entsprechen unserem besten Wissen. Irgendwelche Ansprüche – auch in patentrechtlicher Hinsicht – können hieraus nicht abgeleitet werden.