LIOCRYL XAM 7876

(vorläufiges technisches Merkblatt)

Charakteristik:

wäßrige, selbstvernetzende Reinacrylatdispersion, lösemittel- und weichmacherfrei

Lieferform:

41 %ig in Wasser

Kenndaten:

Nichtflüchtiger Anteil (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003)	41,0 +/-1 %
Viskosität in mPas (Lieferform) (Hausmethode AV-F-V005)	< 500
pH-Wert (Lieferform) (Hausmethode AV-F-P001)	7,0 - 9,0
Minimale Filmbildungstemperatur in °C	< 10
Dichte in g/cm³ (Hausmethode AV-F-D001)	ca. 1,03

Eigenschaften und Anwendungen:

Filmaufzüge von Liocryl XAM 7876 zeichnen sich sowohl durch eine sehr gute Elastizität als auch durch eine hohe Blockfestigkeit aus. Aufgrund seiner niedrigen Teilchengröße hat das Produkt bereits im Nassfilm eine hohe Transparenz.

Liocryl XAM 7876 wird teilweise aus biobasierten Rohstoffen hergestellt. Der Anteil nachwachsender Rohstoffe am festen Polymer beträgt ca. 20%.

Die Dispersion ist lagerkonserviert. Sie ist weichmacher- und lösemittelfrei und enthält kein freies Formaldehyd oder Formaldehyd abspaltende Produkte. Es sind keine Alkylphenolethoxylate (APEO) enthalten.

Lagerung:

Die Dispersion soll in fest verschlossenen, korrosionsfesten Gebinden frostfrei und nicht unter direkter Sonneneinstrahlung bei +5 bis +25°C gelagert werden.

Alter Postweg 35
D-21614 Buxtehude
www.synthopol.com

Tel.: +49 (0) 41 61 / 70 71-0
Fax: +49 (0) 41 61 / 80 130
info@synthopol.com

SYNTHOPOL CHEMIE Dr. rer. pol Koch GmbH & Co. KG
Registergericht Tostedt HRA 120303
Persönlich haftende Gesellschafterin
Synthopol Chemie Dr. Koch Verwaltungs GmbH
Registergericht Tostedt HRB 120571

Geschäftsführung:
Dr. Henning Ziemer
(Sprecher der Geschäftsführung)
Hubert Starzonek
Dr. Günter Koch

Alle Angaben dienen der Unterrichtung und Beratung und entsprechen unserem besten Wissen. Irgendwelche Ansprüche – auch in patentrechtlicher Hinsicht – können hieraus nicht abgeleitet werden.