SYNTHALAT A-TH 1561

Charakteristik:

Polyisocyanatvernetzendes, high-solid, Acrylatharz

Lieferform:

65%ig in Butylacetat

Anwendung:

In Verbindung mit aromatischen und aliphatischen Polyisocyanaten für schnelltrocknende 2K-HS Polyurethanlacke mit hohem Glanz und Fülle, besonders geeignet für die Lackierung von Möbeln. Gehalt an erneuerbaren Rohstoffen ca. 50% auf fest.

Kenndaten:

Hydroxylzahl (Hausmethode AV-F-H003)	50-75
Hydroxylgehalt (bezogen auf nfA)	ca. 2,0 %
Viskosität in mPas (Lieferform) (Hausmethode AV-F- V005)	800 - 1600
Vergleichsviskosität in mPas (60%ig in Buac) (Hausmethode AV-F- V005)	200 - 400
Farbzahl (Gardner) (auf 50% mit Buac verdünnt) (Hausmethode AV-F-F007)	1
Nichtflüchtiger Anteil (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003)	65 +/- 1%
Flammpunkt in °C (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F006)	ca. 27
Dichte in g/ml (Lieferform) (Hausmethode AV-F-D001)	ca. 1,01 – 1,03

Alter Postweg 35
D-21614 Buxtehude
www.synthopol.com

Tel.: +49 (0) 41 61 / 70 71-0
Fax: +49 (0) 41 61 / 80 130
info@synthopol.com

SYNTHOPOL CHEMIE Dr. rer. pol Koch GmbH & Co. KG
Registergericht Tostedt HRA 120303
Persönlich haftende Gesellschafterin
Synthopol Chemie Dr. Koch Verwaltungs GmbH
Registergericht Tostedt HRB 120571

Geschäftsführung:
Dr. Henning Ziemer
(Sprecher der Geschäftsführung)
Hubert Starzonek
Dr. Günter Koch

Alle Angaben dienen der Unterrichtung und Beratung und entsprechen unserem besten Wissen. Irgendwelche Ansprüche – auch in patentrechtlicher Hinsicht – können hieraus nicht abgeleitet werden.