

Syntholux 708 IA

(vorläufiges technisches Merkblatt)

Charakteristik: UV-härtbares, thermoplastisches Reinacrylatharz, gelöst in Isobornylacrylat (IBoA) mit einem Gehalt von 29 % an nachwachsenden Rohstoffen

Lieferform: 63 % in Isobornylacrylat

Anwendung: Zur Beschichtung von UV-härtbaren Lacken und Druckfarben mit mittlerer Reaktivität und sehr guter Haftung auf Kunststoffen und anderen speziellen Untergründen

Kenndaten:	<u>Viskosität</u> DIN 53019, 23 °C; 63% n. 50 % Buac)	ca. 2500 Pas
	<u>Säurezahl</u> DIN 53402	30 - 35 mg KOH/g
	<u>Farbzahl</u> DIN 53995	<1 Gardner
	<u>Flammpunkt</u> DIN 53213,	> 100 °C
	<u>Dichte</u> DIN 53217, 20 °C	1,09 g/cm³

Stand 02/2019-2

Alter Postweg 35
D-21614 Buxtehude
www.synthopol.com

Tel.: +49 (0) 41 61 / 70 71-0
Fax: +49 (0) 41 61 / 80 130
info@synthopol.com

SYNTHOPOL CHEMIE Dr. rer. pol Koch GmbH & Co. KG
Registergericht Tostedt HRA 120303
Persönlich haftende Gesellschafterin
Synthopol Chemie Dr. Koch Verwaltungs GmbH
Registergericht Tostedt HRB 120571

Geschäftsführung:
Dr. Henning Ziemer
(Sprecher der Geschäftsführung)
Hubert Starzonek
Dr. Günter Koch