

LIOCRYL XAM 8883

(vorläufiges technisches Merkblatt)

Charakteristik: wässrige, alkalilösliche Acrylatdispersion, lösemittel- und weichmacherfrei

Lieferform: 40 %ig in Wasser

Kenndaten:

<u>Nichtflüchtiger Anteil</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003)	40,0 +/-1 %
<u>Viskosität in mPas</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-V005)	< 150
<u>pH-Wert</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-P001)	4,5 – 6,5
<u>Minimale Filmbildungstemperatur in °C</u>	ca. 10
<u>Dichte in g/cm³</u> (Hausmethode AV-F-D001)	ca. 1,03

Eigenschaften und Anwendungen:

Liocryl XAM 8883 ist eine flexible, alkalilösliche Acrylat-Dispersion, die gute Pigmentbenetzungseigenschaften aufweist. Liocryl XAM 8883 sollte vor der Verwendung verdünnt und neutralisiert werden, indem man es langsam unter Rühren zu einer Vormischung aus Wasser und/oder Alkoholen mit Neutralisationsmitteln gibt.

Die Dispersion ist lagerkonserviert. Sie ist weichmacher- und lösemittelfrei und enthält kein freies Formaldehyd oder Formaldehyd abspaltende Produkte. Es sind keine Alkylphenoethoxylate (APEO) enthalten.

Lagerung:

Die Dispersion soll in fest verschlossenen, korrosionsfesten Gebinden frostfrei und nicht unter direkter Sonneneinstrahlung bei +5 bis +25°C gelagert werden.