

LIOPTAL A 424

Charakteristik:	Wärmereaktives, mit Melamin vernetzbares Acrylatharz	
Lieferform:	50%ig in Solvesso 150/Butanol (2 : 1)	
Anwendung:	In Verbindung mit Melaminharz für Einbrennlackierungen mit hoher Reaktivität Einbrenngrundierungen ab 98°C	
Kenndaten:	<u>Viskosität (Auslaufzeit)</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-V003)	200-300
	<u>Farbzahl (Gardner)</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F007)	< 2
	<u>Nichtflüchtiger Anteil</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003)	50 +/- 1%
	<u>Flammpunkt in °C</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F006)	42
	<u>Dichte in g/ml</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-D001)	0,979
	<u>Säurezahl</u> (bezogen auf nFA) (Hausmethode AV-F-S001)	30-40