



LIOPTAL A 453

Charakteristik:	Wärmereaktives, mit Melaminharz vernetzbares Acrylatharz	
Lieferform:	65%ig in Xylol/Butanol (3:1)	
Anwendung:	In Verbindung mit Melaminharz für Einbrennlackierungen mit guter Wetter- und Farbtonbeständigkeit. Einbrennbedingungen ab 130° C.	
Kenndaten:	<u>Viskosität (Auslaufzeit)</u> (auf 40% mit Xylol verdünnt) (Hausmethode AV-F-V009)	50-80
	<u>Nichtflüchtiger Anteil</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003)	65 +/- 1%
	<u>Farbzahl (Gardner)</u> (auf 40% mit Xylol verdünnt) (Hausmethode AV-F-F007)	< 3
	<u>Säurezahl</u> (bezogen auf nFA) (Hausmethode AV-F-S001)	9 - 13
	<u>Flammpunkt in °C</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F006)	24
	<u>Dichte in g/ml</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-D001)	0,97