

## **LIOPTAL A - 470**

---

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Charakteristik:</b> | Wärmereaktives, mit Aminoplastharzen oder verkappten Polyisocyanaten vernetzbares High-Solid Acrylatharz.                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>Lieferform:</b>     | 70%ig in Shellsol A / Butanol (20-10)                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| <b>Anwendung:</b>      | In Kombination mit verkappten Polyisocyanaten oder Malminharzen Einbrennlackierungen mit hoher Elastizität, Farbton- und Wetterbeständigkeit. Einbrennbedingungen ab 130°C. Für metallische Untergründe als Base-Coat und Decklack für Automobil- und Industrielacke mit hohem Festkörpergehalt. |               |
| <b>Kenndaten:</b>      | <u>Viskosität in mPas/°C 23</u><br>(Lieferform)<br>(Hausmethode AV-F-V005)                                                                                                                                                                                                                       | 1.000 – 1.500 |
|                        | <u>Farbzahl (Gardner)</u><br>(Lieferform)<br>(Hausmethode AV-F-F007)                                                                                                                                                                                                                             | max. 2        |
|                        | <u>Nichtflüchtiger Anteil</u><br>(Lieferform)<br>(Hausmethode AV-F-F003)                                                                                                                                                                                                                         | 69 – 71 %     |
|                        | <u>Flammpunkt in °C</u><br>(Lieferform)<br>(Hausmethode AV-F-F006)                                                                                                                                                                                                                               | ca. 31        |
|                        | <u>Dichte in g/ml</u><br>(Lieferform)<br>(Hausmethode AV-F-D001)                                                                                                                                                                                                                                 | ca. 1,02      |
|                        | <u>Säurezahl</u><br>(bezogen auf nfA)<br>(Hausmethode AV-F-S001)                                                                                                                                                                                                                                 | 8-12          |