

SYNTHALAT A-TS 1558

Charakteristik:	Thermoplastisches Acrylatharz	
Lieferform:	50%ig in Butylacetat	
Anwendung:	Als physikalisch trocknendes Alleinbindemittel vorwiegend für Kunststoffe und metallische Untergründe mit schneller Trocknung und guter Benzinfestigkeit.	
Kenndaten:	<u>Viskosität in mPas</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-V005)	7.000 - 10.000
	<u>Farbzahl (Gardner)</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F007)	< 2
	<u>Nichtflüchtiger Anteil</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003)	50 +/- 1%
	<u>Flammpunkt in °C</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F006)	26
	<u>Dichte in g/ml</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-D001)	1,0
	<u>Säurezahl</u> (bezogen auf nfA) (Hausmethode AV-F-S001)	27 - 37